



## Ovilevyn kierous

Puuovissa sallitaan SFS 4434 laatustandardin mukaan materiaalista johtuvaa elämistä, koska puu reagoi ilman kosteuden ja lämpötilan vaihteluihin. Sallittu tasopoikkeama on oven luovutuksen yhteydessä 4 mm ja takuutarkastuksessa max 5 mm.

Jos max 10x21 kokoinen ovilevy jää pysyvästi yli 5 mm ja yli 10x21 ovilevy yli 7 mm kieroksi, se vaihdetaan Mattioven takuuehtojen mukaisesti uuteen. Jos poikkeama on pienempi, oven toimivuus varmistetaan asennuksen avulla. **Oven vaihtaminen ei auta, jos vika on asennuksessa.**

### Tasopoikkeaman mittaaminen työmaaolosuhteissa

Näin mittaat oven kierouden:

Ovilevyn käyryys mitataan levyn koveralta puolelta levyn pituisella viivaimella levyn lävistäjiä ja kaikkia reunoja pitkin. Määräävänä pidetään suurinta mitattua arvoa.

Ovilevyn kierous mitataan asettamalla levy siten että kolme nurkkaa on kiinni tasossa. Neljännen nurkan etäisyys tasosta on mitattavan levyn kierous.

Asennetun oven kierouden voi mitata asettamalla pitkä vatupassi irti lattiasta koko matkaltaan kiinni ovilevyn koveralle puolelle, ja mittaamalla ovilevyn ja vatupassin väliin jäävä etäisyys. (Jollei pitkää vatupassia ole käytettävissä, etäisyyden saa selville myös ovilevyn yli tiukkaan kiristetyn langan avulla.)

Näin todennat oven kierouden valmistajalle:

Liitä reklamaatioon ylläolevien ohjeiden mukaan havaitusta yli standardin menevästä tasopoikkeamasta kuvat

1) mittaustilanteesta sekä 2) mitan osoittamasta millimetrimäärästä.